


**Abmessungen / Dimensions****Beschreibung**

Montagequader VARIQ® und VARIR® bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Der umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Sie sind in vier Größen erhältlich.

Abmessungen

Größen: 100 x 100 / 160 x 100 mm
160 x 120 / 240 x 160 mm
Nutzflächen: 80 x 80 / 140 x 80 mm
140 x 100 / 220 x 140 mm
Länge L: 1000 mm
Raumgewicht: 140 kg/m³

Description

Fixation ashlars VARIQ® and VARIR® are made of EPS with a high volumetric weight. The all-round 20 mm pitch pattern specifies the saw groove. They are available in four sizes.

Dimensions

Sizes: 100 x 100 / 160 x 100 mm
160 x 120 / 240 x 160 mm
Useable surface areas: 80 x 80 / 140 x 80 mm
140 x 100 / 220 x 140 mm
Length L: 1000 mm
Volumetric weight: 140 kg/m³

Anwendungen

Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem eignen sie sich als Druckunterlage für mittelschwere Lasten.

Für die Verschraubung in die Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich Holz- oder Blechscreuben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenscreuben).

Wärmebrückenfreie Fremdmontagen sind möglich, z.B. bei:

Rohrschellen mit Holzgewinde
für Dachwasserabläufe


Applications


Fixation ashlars VARIQ® and VARIR® are suitable for thermal bridge-free mounting in thermal insulation composite systems of expanded polystyrene (EPS) and rock wool (SW). Furthermore, they may also be used as pressure pads for medium-heavy loads.

Wood screws or sheet metal screws are suitable for fixation ashlars VARIQ® and VARIR®, as well as those with cylindrical threads and large gradients (frame screws).

Thermal bridge-free mounting are possible, e.g. by:


Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes






Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde
für Fensterläden

Retainer and shutter catch with wooden thread
for window shutters



Briefkasten

Mailboxes



Werbetafeln

Advertising signs

Eigenschaften

Brandverhalten nach EN 13501-1:

Characteristics

E

Fire behaviour to EN 13501-1:

E

Wärmedurchgang

Wärmeleitfähigkeit λ

(Bemessungswert): 0.047 W/mK


Heat transfer

Thermal conductivity λ

(measurement value): 0.047 W/mK

Punktförmiger Wärmedurchgangskoeffizient χ [mW/K] in Anlehnung an den EOTA Technical Report TR 025

Point-like overall coefficient of heat transfer χ [mW/K] following the EOTA Technical Report TR 025



Empfohlene Gebrauchslast Druckkraft P_d auf ganze Quaderfläche

100 x 100 mm:

1.00 kN

1.00 kN

160 x 100 mm:

1.60 kN

1.60 kN

160 x 120 mm:

1.90 kN


1.90 kN


240 x 160 mm:

3.80 kN

3.80 kN

Recommended use load compressive force P_d on complete ashlar surface



**Empfohlene Gebrauchslast****Zugkraft P_z**

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIQ® 100 x 100 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.20 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.13 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 160 x 100 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.17 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 160 x 120 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.17 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 240 x 160 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.17 kN


Recommended use load**tensile force P_z**

on properly set fixation ashlers
VARIQ® 100 x 100 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.20 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.13 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 160 x 100 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.17 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 160 x 120 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.17 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 240 x 160 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.17 kN

**Empfohlene Gebrauchslast****Querkraft P_q**

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIQ® 100 x 100 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.17 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 160 x 100 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.20 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 160 x 120 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.20 kN

auf einwandfrei versetzte Montagequader
VARIR® 240 x 160 mm in
EPS-Dämmplatten 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Dämmplatten 48 kg/m³: 0.20 kN


Recommended use load**transverse force P_q**

on properly set fixation ashlers
VARIQ® 100 x 100 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.25 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.17 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 160 x 100 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.20 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 160 x 120 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.20 kN

on properly set fixation ashlers
VARIR® 240 x 160 mm in
EPS-Insulation boards 15 kg/m³: 0.30 kN
SW-Insulation boards 48 kg/m³: 0.20 kN


**Empfohlene Gebrauchslast****Zugkraft P_z**

auf Verschraubung
pro Schraube:

0.25 kN per screw: 0.25 kN

Werte basieren auf
Schraubendurchmesser:
Setztiefe:

Values based on
Screw diameter:
Set depth: 7 mm 60 mm

**Empfohlene Gebrauchslast****Querkraft P_q**

auf Verschraubung
pro Schraube:

0.12 kN per screw: 0.12 kN

Werte basieren auf
Schraubendurchmesser:
Setztiefe:

Values based on
Screw diameter:
Set depth: 7 mm 60 mm

Anforderung für maximale Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit der Montagequader VARIQ® und VARIR® setzt deren einwandfreien Einbau im Wärmedämmverbundsystem voraus. Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämmverbundsystems sind einzuhalten.

Zudem müssen die Montagequader VARIQ® und VARIR® einen Mindestrandabstand von 250 mm und untereinander einen Mindestachsabstand von 500 mm in allen Richtungen aufweisen. Montagequader VARIQ® und VARIR® mit kleineren Achsabständen sind als Gruppe zu betrachten und es sind die Einzelwerte eines Montagequaders VARIQ® oder VARIR® zu verwenden. Jeder Montagequader VARIQ® oder VARIR® darf nur einer Gruppe zugeordnet werden.

In begründeten Fällen können die Mindestwerte der Rand- und Achsabstände reduziert werden.

Die angegebenen Lastwerte gelten für eine Beanspruchung in die entsprechende Belastungsrichtung. Bei kombinierten Beanspruchungen (Schrägzug) ist die Interaktion der Zug- und Querkraftbelastung nachzuweisen.

Weitere Anforderungen siehe Allgemeine Bestimmungen.

Requirement for maximum load-bearing capacity

The maximum load-bearing capacity of the fixation ashlars VARIQ® and VARIR® assumes proper installation in the thermal insulation system. The specifications of the system suppliers and the proper execution of the thermal insulation composite system are to be followed.

In addition, the fixation ashlars VARIQ® and VARIR® must have a minimum margin distance of 250 mm and minimum axis distance from each other of 500 mm in all directions. Fixation ashlars VARIQ® and VARIR® with a smaller axis distance must be regarded as a group and the individual values of a fixation ashlar VARIQ® or VARIR® should be used. Each fixation ashlar VARIQ® or VARIR® may only be assigned to one group.

When justified, the minimum values of the margin and axis distances can be reduced.

The specified load values are valid for a load in the corresponding load direction. For combined loads (diagonal tension), the interaction of the tension and lateral load must be determined.

For further requirements, see the general provisions.

Montage

Montagequader VARIQ® und VARIR® können mit handelsüblichen Beschichtungsmaterialien für Wärmedämmverbundsysteme ohne Voranstrich beschichtet werden.

Anbauteile können auf die Putzbeschichtung montiert werden.

In diesem Fall muss die Beschichtung den Druckkräften, welche durch das Anbauteil entstehen, standhalten.

Verschraubungen in die Montagequader VARIQ® und VARIR® sind nur für leichte, nicht bewegliche Lasten erlaubt. Mittelschwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden.

Für die Verschraubung in die Montagequader VARIQ® und VARIR® eignen sich Holz- oder Blechscreuben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (Rahmenschrauben).

Verschraubungen dürfen nur in die dafür vorgesehenen Nutzflächen erfolgen.

Weitere Angaben zur Montage sind auf unserer Webseite publiziert.

Assembly

Fixation ashlars VARIQ® and VARIR® may be coated with usual coating materials for thermal insulation composite systems without primer.

Attachments can be mounted on the plaster coating.

In this case, the coating must withstand the compressive forces generated by the attachment.

Screw fittings for mounting the fixation ashlars VARIQ® and VARIR® are only permissible for light, non-moving loads. Medium-heavy loads have to be anchored in the underground.

Wood screws or sheet metal screws are suitable for fixation ashlars VARIQ® and VARIR®, as well as those with cylindrical threads and large gradients (frame screws).

Screws may only be in the useful surface areas provided.

Further information on assembly is published on our website.